



مروری بر روش‌های ساخت غشا اسمز پیشرو و بررسی پلیمرهای مناسب برای آن

وحیده نیک نژاد¹، یاسمن خجسته²، محمدرضا میراولیایی³

¹ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، niknejad.vahideh@gmail.com

² دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، yasaman.khojasteh@yahoo.com

³ استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، mrmiroliaie@uk.ac.ir

چکیده

کمبرود آب شیرین یکی از چالش‌های بزرگی است که اقتصاد جهانی، ثبات اجتماعی و تعادل اکوسیستم را تهدید می‌کند. نمک زدایی به مدت طولانی به عنوان یک روش موثر برای تولید آب شیرین از آب دریا و آب شور شناخته شده است. FO یک فناوری نوظهور و موثر برای کاهش تقاضای انرژی و سیستم مقرون به صرفه برای احیای آب پایدار است. هرچند که با چالش‌های بسیاری چون پلاریزاسیون غلظتی، نفوذ معکوس نمک، شار کم آب و فقدان غشای با استحکام مکانیکی و شیمیایی مناسب مواجه است. بنابراین ساخت غشای متخلخل و آبدوست برای بهبود عملکرد فرایند FO حایز اهمیت است. ساخت غشا ارتباط قوی با خواص و عملکرد سطح غشا مانند ساختار منافذ، آبدوستی و زبری سطح دارد. در این مقاله روش‌های مختلف ساخت غشاهای FO بیان می‌شود همچنین ویژگی‌های تعدادی از پلیمرهای پرکاربرد و مناسب برای این نوع غشاها بررسی می‌گردد. واژه‌های کلیدی: نمک‌زدایی، اسمز پیشرو، غشاپلیمری

می‌توان در ماهیت ساختاری آن یافت. FO به دلیل به کارگیری فشار هیدرولیکی اندک و در نتیجه هزینه بسیار پایین نسبت به سایر فرآیندهای جداسازی، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. اما در کنار این مزایا مانند هر فرآیند دیگری دارای مشکلاتی می‌باشد. مشکلاتی که باعث می‌شوند راندمان فرآیند در مقایسه با راندمان تئوری محاسبه شده کمتر باشد. از جمله این مشکلات می‌توان به پلاریزاسیون غلظتی، گرفتگی غشا و نفوذ معکوس حلال اشاره کرد [2].

مزیت‌های فراوان غشاهای اسمز مستقیم باعث توجه و تمرکز پژوهشگران به فعالیت در این زمینه شده است و ساخت غشایی که در عین داشتن شار عبوری مناسب، بتواند حداقل میزان برگشت نمک را داشته باشد به عنوان هدفی مهم در زمینه اسمز پیشرو مطرح شده است. در نتیجه استفاده از یک پلیمر مناسب که بتواند ما را به اهداف فوق برساند بسیار حایز اهمیت است در این پژوهش برخی مواد پلیمری که با توجه به ویژگی‌هایشان ما را به اهداف فوق نزدیک می‌کنند بررسی می‌گردد.

2. مواد غشایی پلیمری برای اسمز پیشرو:

غشاها جایگاه اصلی را در علم غشاء به دست آورده اند و به دلیل توانایی آن‌ها در کنترل عبور آلاینده‌های موجود در آب و عمل به عنوان یک مانع انتخابی، در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند [3].

غشاهای پلیمری از پلیمرهای طبیعی یا مصنوعی ساخته می‌شوند و به‌عنوان یک مانع بین دو محلول بوده که به صورت انتخابی عمل می‌کنند. سرعت جداسازی تحت تأثیر ماهیت شیمیایی پلیمر، ترکیب، تخلخل و خواص فیزیکی و شیمیایی است. از آنجایی که پلیمر به تنهایی نمی‌تواند به طور موثر مایع را انتقال دهد، نانوپرکننده‌ها در ماتریس پلیمری گنجانده می‌شوند تا عملکرد را بهبود بخشند

تاکنون از مواد پلیمری مختلف مانند استات سلولز/تری استات سلولز (CA/CTA)، پلی آمید، پلی سولفون (Psf) و غیره برای ساخت غشاهای FO استفاده شده است

1. مقدمه

اسمز پیشرو (FO) یکی از انواع فرآیندهای غشایی نوین محسوب می‌شود. در این فرآیند از یک غشای نیمه تراوا به عنوان عامل جداسازی استفاده می‌گردد. این غشا دارای قابلیت انتخاب پذیری بوده و تنها به آب اجازه عبور از خود را می‌دهد. FO یک فرایند خودبه‌خودی است که طی آن حلال (آب) به واسطه فشار اسمزی خود از طریق غشا از ناحیه رقیق به ناحیه‌ای که دارای یک محلول نمکی جاذب آب با فشار اسمزی بیشتر است، حرکت می‌کند. این عمل تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تعادل ترمودینامیکی ایجاد شود و پتانسیل شیمیایی دو محلول برابر شود [1].

در دهه‌های اخیر FO در زمینه‌های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله در زمینه‌های شیرین‌سازی آب، تولید نیرو، تصفیه پساب و صنایع غذایی. دلیل گستردگی کاربرد این فرآیند را

³ - Polysulfone

¹ - Forward osmosis

² - cellulose acetate/cellulose triacetate



پلیمرهای پلی سولفون⁴ (psf) به طور گسترده ای به عنوان بستر در ساخت غشاهای اسمز پیشرو با پایداری مکانیکی، حرارتی و شیمیایی خوب استفاده می شود. اما به دلیل خاصیت آبریز آنها، تخلخل و نفوذپذیری کاهش می یابد که به نوبه خود باعث ایجاد رسوب می شود [12].

آب دوستی را می توان با مخلوط کردن پلیمر با اصلاح کننده سطح یا نانوپرکننده آبدوست مانند اکسیدهای تیتانیوم و سیلیس افزایش داد. پلی اتر سولفون⁵ (PES) به طور گسترده ای به عنوان بستر پلیمری برای ساخت غشاهای FO به دلیل ثبات حرارتی مناسب، تحمل pH، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و خواص مکانیکی استفاده می شود [13]. لایه فعال غشایی PES، تخلخل را با تشکیل ساختارهای انگشت مانند به حداکثر می رساند و ضخامت بستر به طور موثر شار نمک معکوس را مدیریت می کند [14].

3.4. پلی الکتروولیت ها

پلی الکتروولیت های با وزن مولکولی بالا به عنوان محلول اسمزی FO مورد استفاده قرار گرفته اند و باعث کاهش شار معکوس می شود [15]. پلی الکتروولیت های آنیونی بر اساس شار آب، شار نمک معکوس، دفع یون و روش تغلیظ مجدد، به عنوان محلول های کششی شناسایی می شوند [16]. جفت های پلی الکتروولیت مانند پلی آلی آمین هیدروکلراید و پلی استایرن سولفونات، پلی اتیلن ایمین و پلی وینیل سولفات، پلی اکریلیک اسید و پلی اتیلنیمین در حال حاضر برای افزایش شار و گزینش پذیری بالا استفاده می شود [3].

3.5. سایر پلیمرها

پلی بنزیمیدازول⁶ (PBI) پلیمری است که دارای مقاومت شیمیایی، استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی بالا است [17]. با فرآیند وارونگی فاز، غشاهای PBI نامتقارن، شارهای آب را با وجود دفع نمک کم ایجاد می کند. این غشاها در حذف فلزات سنگین از فاضلاب و تولید نیروی اسمزی کاربرد دارند [18].

پلی ایمیدها⁷ (PIs)، پلی آمیدها⁸ (PAs) و پلی آمید ایمیدها⁹ (PAI) به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان مانند مقاومت در برابر تخریب حرارتی، استحکام، وزن کم و پایداری دمای بالا، به عنوان پلیمرهای با کارایی بالا در زمینه غشاهای اسمز پیشرو نامیده می شوند [19].

3. روش های ساخت برای تهیه غشاهای FO فیلم نازک

ساخت غشا عصر جدیدی را به فناوری غشاء و علم پلیمر بخشیده است. انتخاب روش ساخت مناسب به انتخاب پلیمر و ساختار غشایی مطلوب

ساخت غشاها با انواع مختلف پلیمر، بینش جدیدی به تحقیقات غشایی داده است.

ریخته گری محلول، ذوب و اختلاط مکانیکی برخی از روش های آماده سازی محلول های پلیمری برای ساخت غشا هستند. در ادامه برخی از مواد پلیمری که به طور گسترده در ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی لایه نازک استفاده می شود بررسی می گردد [4].

3.1. مشتقات استر سلولز

غشاهای مبتنی بر استات سلولز و تری استات سلولز به دلیل امکان سنجی اقتصادی، زیست تخریب پذیری ترجیحی، مقاومت در برابر کلر و ماهیت آبدوست، رایج ترین غشاهای مورد استفاده در تجارت FO هستند. افزایش قابل توجهی در توسعه غشاهای سلولزی ورقه ای مسطح یا فیبر توخالی ساخته شده توسط وارونگی فاز¹ (PI) مشاهده می شود [5]. گزارش شده است که غشاهای CA دو پوسته رسوب و قطبش غلظتی داخلی² (ICP) را با ساختار لایه انتخابی منحصربفرد خود بین لایه متراکم کاهش می دهند که دفع نمک زیاد در فرآیند FO را امکان پذیر می کند [6]. پارامترهای مختلف ساخت مانند غلظت پلیمر-حلال، تبخیر و زمان بازپخت، بستر ریخته گری، انعقاد و غیره. به شدت بر مورفولوژی و خواص غشا تأثیر می گذارد [7]. گروه های عاملی موجود در استر سلولزی طبیعی استیل، هیدروکسیل، پروپیل و بوتیریل هستند که به کارایی جداسازی غشاهای مبتنی بر سلولز کمک می کند [8].

3.2. پلیمرهای پلی آمیدی

به منظور کاهش ICP در سیستم غشایی اسمز پیشرو، از غشاهای لایه نازک پلی آمید³ (PA) استفاده می شود و یک لایه فعال از طریق پلیمریزاسیون سطحی برای دفع نمک بالا و افزایش آبدوستی تشکیل می شود [9]. بستر پلی آمید میل بیشتری نسبت به تشکیل لایه فعال نشان داده است که عامل مهم کنترل کننده ICP و لایه انتخابی کنترل کننده شار معکوس نمک و دفع آن است [10]. پیشرفت های فعلی به منظور بهینه سازی بستر پلیمری برای بهبود ویژگی های ساختاری غشا و خواص می باشد [4].

PA-TFC به عنوان غشاهای پیشرفته با گزینش پذیری بالا و نفوذپذیری برتر شناخته شده است که توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است [11].

3.3. پلیمرهای پلی سولفون و پلی اتر سولفون

⁶ - Polybenzimidazole

⁷ - Polyimides

⁸ - polyamides

⁹ - poly(amide imide)s

¹ - phase inversion

² - internal concentration polarization

³ - polyamide

⁴ - Polysulfone

⁵ - Polyethersulfone



حلال غوطه‌ور می‌شود، که در آن حلال در حمام انعقادی و غیر حلال در لایه نازک ریخته‌گری پخش می‌شود. پس از جدایش یک لایه نازک پلیمری جامد با ساختارهای نامتقارن تشکیل می‌شود [16].

4.2. پلیمریزاسیون سطحی (IP)


این روش شامل فرو بردن غشای لایه نازک پلیمری در محلولی از مونومرهای آبی و غیر قابل امتزاج دی آمین مانند m - فنیلن دی آمین (MPD) و تری مسوئیل کلرید³ (TMC) است [23]. پلیمریزاسیون سطحی این دو حلال غیرقابل اختلاط به دلیل مونومرهای بسیار واکنش پذیری است که یک لایه رد پیوند متقاطع را روی بستر نگهدارنده تشکیل می‌دهند. IP به دلیل مزایای قابل توجهی که در تشکیل لایه فعال دارد، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تجاری سازی غشاهای TFC FO، NF و RO در نظر گرفته می‌شود [3, 11]. در طول ساخت غشاها، خواص شیمیایی مونومرها نقش عمده ای در کنترل ضخامت، چگالی، مقاومت و آب دوستی لایه فعال فیلم ریخته‌گری دارد. همچنین غلظت مونومرها، زمان واکنش، نوع حلال‌ها و شرایط پس از تصفیه نیز بر ترکیب و مورفولوژی غشا تأثیر می‌گذارد [13].

4.3. کشش

استخراج، کشش ذرات و کشش خشک روش‌هایی هستند که در تولید غشاهای میکرو متخلخل FO، تقطیر غشایی⁴ (MD) و اولترافیلتراسیون استفاده می‌شوند. در فرآیند استخراج، یک نرم‌کننده با پلیمر مخلوط می‌شود و مخلوط بالاتر از نقطه ذوب حرارت داده می‌شود و سپس به صورت ورقه‌های نازک استخراج می‌شود و نرم‌کننده در طول استخراج تبخیر می‌شود [24]. کشش شامل جدا کردن محلول پلیمر و ذرات و سپس کشش ماتریس پلیمری است که منجر به تشکیل غشا متخلخل به وسیله فرآیند کشش خشک می‌شود [25]. کشش موجب ایجاد غشای با ساختار متخلخل می‌شود. [12]. از جمله مزایای این روش به بازده اقتصادی و تمیزبودن این فرایند اشاره کرد زیرا به هیچ افزودنی و یا حلال نیاز ندارد و دارای استحکام مکانیکی بالایی است [26]. ویژگی‌های اصلی که بر روش کشش تأثیر می‌گذارند شامل نقطه ذوب، تبلور، استحکام کششی، وزن مولکولی است. همچنین بهینه سازی شرایط کشش منجر به غشا با شار و دفع نمک بالا می‌شود. گزارش شده است که دمای پایین در طول کشش، اندازه منافذ را برای دستیابی به یک غشای بسیار متخلخل کنترل می‌کند [11].

4.4. حک اثر

بستگی دارد. متداول‌ترین تکنیک‌های ساخت¹ (TFNM) ها برای اسمز مستقیم عبارتند از: وارونگی فاز، الکتروریسی، حک اثر، پلیمریزاسیون سطحی و روش کششی.



شکل 1: تکنیک‌های مختلف ساخت غشاهای FO: A- وارونگی فاز، B- کشش، C- حک اثر، D- پلیمریزاسیون سطحی و E- الکتروریسی [20].

4.1. وارونگی فاز

وارونگی فازی یک روش جداسازی است که در آن محلول پلیمر همگن مایع به صورت کنترل شده به حالت جامد تبدیل می‌شود [21]. هنگامی که جداسازی و رسوب توسط تبادل حلال - غیر حلال رخ می‌دهد، این فرآیند به عنوان رسوب گذاری غوطه‌وری نامیده می‌شود. فیلم پلیمری ریخته‌گری شده (حلال) در یک حمام انعقادی متشکل از آب (غیر حلال قابل امتزاج) غوطه‌ور می‌شود [22]. روش دیگر، جداسازی فاز ناشی از حرارت است که حلال در آن تبخیر، استخراج یا خشک می‌شود. جداسازی فاز ناشی از بخار به محلول پلیمری اجازه می‌دهد که شامل یک غیر حلال باشد که باعث رسوب می‌شود. در روش رسوب غوطه‌وری، یک محلول پلیمری روی یک نگهدارنده مناسب ریخته می‌شود و سپس در یک حمام انعقادی غیر

³ -trimesoyl chloride

⁴ -Membrane distillation

¹ - thin-film nanocomposite membranes

² -m-phenylenediamine



غشاهای FO نتایج امیدوارکننده‌ای را در تصفیه آب و فاضلاب، با نرخ دفع نمک بسیار خوب و ویژگی‌های رسوب به نسبت کم آن، نشان داده‌اند. اگر مواد غشایی، حلال کششی و رویکرد بازیابی آن، مکانیسم رسوب‌گیری و تکنیک‌های تمیز کردن غشا بهبود یابند احتمالاً در آینده FO به یک فناوری غشایی حیاتی تبدیل خواهد شد اما عمده تحقیقات FO در مقیاس آزمایشگاهی است و پیشرفت در کاربردهای معقول و عملیاتی کردن آن مستلزم تحقیقات عمیق تر و مطالعات بیشتر است که بتواند شکاف‌های تحقیقات فعلی را از بین برده یا کاهش دهد. موارد ذیل جهت انجام کارهای آتی در خصوص ساخت و استفاده از غشاهای اسمز مستقیم در فرایند نمک زدایی از آب دریا و دیگر فرایندهای اسمزی پیشنهاد شده است.

- به کارگیری نانوذرات جهت اصلاح سطح غشا و کاهش قطبش غلظتی درونی در فرایند اسمز مستقیم
- استفاده از فرایند اسمز مستقیم در بیوراکتور غشایی برای تصفیه فاضلاب
- بررسی غشاهای سنتز شده موجود با شرایط عملیاتی متفاوت مثل غلظت خوراک ورودی و فشار و دما در فرایند تصفیه به منظور تعیین شرایط عملیاتی مطلوب
- بررسی سایر چارچوبهای آلی-فلزی به عنوان حفره ساز برای ساخت غشاهای لایه نازک کامپوزیتی
- بررسی پلیمرهای فوق آبدوست برای افزایش شار در فرایند اسمز مستقیم

مراجع:

[1] S. Shokrollahzadeh and S. Tajik, "Fabrication of thin film composite forward osmosis membrane using electrospun polysulfone/polyacrylonitrile blend nanofibers as porous substrate," *Desalination*, vol. 425, pp. 68-76, 2018.

[2] S. H. Mohamad, M. I. Idris, and H. Z. Abdullah, Preparation of polyethersulfone ultrafiltration membrane surface coated with TiO₂ nanoparticles and irradiated under UV light. *Trans Tech Publ*, 2014.

[3] W. Suwaileh, D. Johnson, S. Khodabakhshi, and N. Hilal, "Superior cross-linking assisted layer by layer modification of forward osmosis membranes for brackish water desalination," *Desalination*, vol. 463, pp. 1-12, 2019.

حک اثر روشی است که در آن یک لایه پلیمر فوق نازک با یون‌های سنگین انرژی بالاتر روی لایه‌های یونیزه می‌شود که باعث تخریب بیشتر و ایجاد ترک‌هایی در ماتریس پلیمری می‌شود [27]. علاوه بر این، لایه پلیمری تحت فرآیند حک شیمیایی قرار می‌گیرد که در آن لایه با محلول‌های اسیدی یا قلیایی نگهداری می‌شود و لایه پلیمری برای تشکیل منافذ استوانه‌ای حکاکی می‌شود [28].

دو عامل مهم، ضخامت ریخته‌گری و انرژی تابشی اعمال شده است زمان تابش، تخلخل غشا را تعیین می‌کند در حالی که دما و زمان حک کردن اندازه منافذ یا قطر غشا را تعیین می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که ساخت غشاهای متخلخل نانو از طریق حکاکی اثر، منافذی بین 10 تا 70 نانومتر ایجاد می‌کند که دارای دیواره بیرونی صاف با توزیع یکنواخت است [29].

4.5 الکترورسی

الکترورسی روش جدید در حال توسعه برای ساخت غشاهای FO جهت نمک زدایی است [16]. از مزیت‌های این روش می‌توان به انتخاب گسترده‌ی مواد، سرعت بالا، سازگاری و مقرون به صرفه بودن آن اشاره کرد [30]. اثربخشی این فرآیند توسط عواملی مانند وزن مولکولی پلیمر، رسانایی، ویسکوزیته، الاستیسیته، ثابت الکتریکی و پارامترهای محیطی درون محفظه کنترل می‌شود. ادغام نانومواد در محلول می‌تواند به طور قابل توجهی خواص غشاهای نانوکامپوزیت الکترورسی شده را بهبود بخشد.

نتیجه گیری:

[4] R. Dai, J. Li, and Z. Wang, "Constructing interlayer to tailor structure and performance of thin-film composite polyamide membranes: A review," *Advances in Colloid and Interface Science*, vol. 282, p. 102204, 2020.

[5] I. L. Alsvik, K. R. Zodrow, M. Elimelech, and M.-B. Hägg, "Polyamide formation on a cellulose triacetate support for osmotic membranes: Effect of linking molecules on membrane performance," *Desalination*, vol. 312, pp. 2-9, 2013.

[6] L.-x. Dong, H.-w. Yang, S.-t. Liu, X.-m. Wang, and Y. F. Xie, "Fabrication and anti-biofouling properties of alumina and zeolite nanoparticle embedded ultrafiltration membranes," *Desalination*, vol. 365, pp. 70-78, 2015.

- [7] W. Wu, Y. Shi, G. Liu, X. Fan, and Y. Yu, "Recent development of graphene oxide based forward osmosis membrane for water treatment: A critical review," *Desalination*, vol. 491, p. 114452, 2020.
- [8] R. C. Ong, T.-S. Chung, J. S. de Wit, and B. J. Helmer, "Novel cellulose ester substrates for high performance flat-sheet thin-film composite (TFC) forward osmosis (FO) membranes," *Journal of Membrane Science*, vol. 473, pp. 63-71, 2015.
- [9] M. Bagherzadeh, A. Bayrami, and M. Amini, "Enhancing forward osmosis (FO) performance of polyethersulfone/polyamide (PES/PA) thin-film composite membrane via the incorporation of GQDs@ UiO-66-NH₂ particles," *Journal of Water Process Engineering*, vol. 33, p. 101107, 2020.
- [10] M. Amini, M. Seifi, A. Akbari, and M. Hosseini-fard, "Polyamide-zinc oxide-based thin film nanocomposite membranes: Towards improved performance for forward osmosis," *Polyhedron*, vol. 179, p. 114362, 2020.
- [11] W. J. Lee et al., "Fouling mitigation in forward osmosis and membrane distillation for desalination," *Desalination*, vol. 480, p. 114338, 2020.
- [12] M.-N. Li, X.-J. Chen, Z.-H. Wan, S.-G. Wang, and X.-F. Sun, "Forward osmosis membranes for high-efficiency desalination with Nano-MoS₂ composite substrates," *Chemosphere*, vol. 278, p. 130341, 2021.
- [13] Y. Wang, R. Ou, Q. Ge, H. Wang, and T. Xu, "Preparation of polyethersulfone/carbon nanotube substrate for high-performance forward osmosis membrane," *Desalination*, vol. 330, pp. 70-78, 2013.
- [14] M. J. Park et al., "Thin-film composite hollow fiber membranes incorporated with graphene oxide in polyethersulfone support layers for enhanced osmotic power density," *Desalination*, vol. 464, pp. 63-75, 2019.
- [15] M. J. Hamad and E. M. Chirwa, "Forward osmosis for water recovery using polyelectrolyte PolyDADMAC and DADMAC draw solutions as a low-pressure energy saving process," *Desalination*, vol. 453, pp. 89-101, 2019.
- [16] T. Ahmad, C. Guria, and A. Mandal, "Kinetic modeling and simulation of non-solvent induced phase separation: Immersion precipitation of PVC-based casting solution in a finite salt coagulation bath," *Polymer*, vol. 199, p. 122527, 2020.
- [17] N. Akther, S. Daer, Q. Wei, I. Janajreh, and S. W. Hasan, "Synthesis of polybenzimidazole (PBI) forward osmosis (FO) membrane and computational fluid dynamics (CFD) modeling of concentration gradient across membrane surface," *Desalination*, vol. 452, pp. 17-28, 2019.
- [18] M. F. Flanagan and I. C. Escobar, "Novel charged and hydrophilized polybenzimidazole (PBI) membranes for forward osmosis," *Journal of membrane science*, vol. 434, pp. 85-92, 2013.
- [19] L. A. Ali, H. K. Ismail, H. F. Alesary, and H. Aboul-Enein, "A nanocomposite based on polyaniline, nickel and manganese oxides for dye removal from aqueous solutions," *International Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 18, pp. 2031-2050, 2021.
- [20] J. M. Gohil and R. R. Choudhury, "Introduction to nanostructured and nano-enhanced polymeric membranes: preparation, function, and application for water purification," in *Nanoscale materials in water purification*: Elsevier, 2019, pp. 25-57.
- [21] T. A. Saleh and V. K. Gupta, *Nanomaterial and polymer membranes: synthesis, characterization, and applications*. Elsevier, 2016.
- [22] V. Abitha and S. Thomas, "Fabrication Methods: Polymer Membranes for Liquid Transport," in *Transport Properties of Polymeric Membranes*: Elsevier, 2018, pp. 35-50.
- [23] Y. Yang et al., "Porous membranes in pressure-assisted forward osmosis: Flux behavior and potential applications," *Journal of industrial and engineering chemistry*, vol. 60, pp. 160-168, 2018.



- [24] M. Jaffe and J. Menczel, Thermal analysis of textiles and fibers. Woodhead Publishing, 2020.
- [25] P. Karami, B. Khorshidi, M. McGregor, J. T. Peichel, J. B. Soares, and M. Sadrzadeh, "Thermally stable thin film composite polymeric membranes for water treatment: A review," *Journal of Cleaner Production*, vol. 250, p. 119447, 2020.
- [26] L. Shen et al., "Constructing substrate of low structural parameter by salt induction for high-performance TFC-FO membranes," *Journal of Membrane Science*, vol. 600, p. 117866, 2020.
- [27] V. Rao, "Radiation processing of polymers," *Advances in Polymer Processing*, vol. 3, pp. 402-437, 2009.
- [28] F. Tibi, A. Charfi, J. Cho, and J. Kim, "Fabrication of polymeric membranes for membrane distillation process and application for wastewater treatment: Critical review," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 141, pp. 190-201, 2020.
- [29] E. Ferain and R. Legras, "Efficient production of nanoporous particle track etched membranes with controlled properties," *Radiation Measurements*, vol. 34, no. 1-6, pp. 585-588, 2001.
- [30] Y. Liao, C.-H. Loh, M. Tian, R. Wang, and A. G. Fane, "Progress in electrospun polymeric nanofibrous membranes for water treatment: Fabrication, modification and applications," *Progress in Polymer Science*, vol. 77, pp. 69-94, 2018.
- [31] H. Ma and B. S. Hsiao, "Electrospun nanofibrous membranes for desalination," in *Current trends and future developments on (bio-) membranes*: Elsevier, 2019, pp. 81-104.